



TECHNICKÝ LIST

ADDITIVE FOR AQUABOND**Popis a použití výrobku**

Additive for Aquabond je přísada do **Aquabond Brush/Spray** pro dosažení dobré adheze přímo na nenasákavých podkladech (kachličky, stavební kámen, smaltované podklady).

Poznámka: **Additive for Aquabond** nezajistí dobrou adhezi na polymerbetonu.

Přidáním chemického pojidla **Additive for Aquabond** vznikne chemická vazba, která zajistí dobrou adhezi nátěru na podkladech, setrvávající i v prostředích s vysokou vzdušnou vlhkostí.

Pojiva

Organická silanová pojiva.

Technické údaje

- Hustota : 1,09 % □ 0,03

Použití

Předpokládané dávkování je:

20ml Additive for Aquabond na 1l Aquabond Spray

15ml Additive for Aquabond na 1kg Aquabond Brush

Po smíchání báze s tužidlem vmíchejte důkladně aditivum pomocí míchadla (dávkujte přímo do nátěrové hmoty pohárkem dodávaným spolu s **Additive for Aquabond**).

Láhev **Additive for Aquabond** ihned po použití uzavřete, abyste zabránili reakci se vzdušnou vlhkostí. Láhev, která již byla otevřena, má sníženou trvanlivost.

Podmínky skladování

Minimálně 1 rok v původním neotevřeném balení, skladovaném na suchém místě při teplotách v rozmezí 0°C až + 40°C.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.

Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

RNR : 2-16.03.07/RF-03-021/Additive for Aquabond