



TECHNICKÝ LIST

AQUAFIX

Popis a použití výrobku

Aquafix je výjimečný vysoce kvalitní vodou ředitelný bezbarvý a ekologický impregnační základní nátěr pro minerální podklady, jako je beton, azbestocement, sádrokarton, zdivo a pod.

Aquafix se vyznačuje:

- vynikající penetrační schopností
- vysokou silou vazby (zpevňující schopnost) na problematických površích (omítka, křídující povrchy...)
- vynikajícími odvědušujícími vlastnostmi (díky zabudovanému odvědušňovači)

Aquafix je tedy perfektní fixační nátěr na :

- omítky
- vysoce absorpční povrchy
- křídující povrchy

Jako konečnou povrchovou úpravu lze na **Aquafix** použít vodouředitelné vrchní nátěry.

Pojiva

Akrylová pojiva, kopolymery a estery kyseliny akrylové.

Barva

Mléčná kapalina, po zaschnutí bezbarvá.

Lesk

Lesklý.

Technické údaje

- Hustota : 1,03 (\pm 0,05) g/cm³
- Obsah sušiny : 18 váhových %
16 objemových %
- Doba zasychání (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %)
: proti prachu : 15 minut
přetiratelný : 4-8 hodin
- Hodnota VOC : < 5 g/l
- Teoretická vydatnost : 4 - 8 m²/l závisí na pórovitosti podkladu
Praktická vydatnost může být velmi ovlivněna drsností a pórovitostí podkladu, tloušťkou nanášené vrstvy a ztrátami při aplikaci stříkáním.

Předúprava podkladu

Podklad musí být suchý a čistý. Pokud se na něm vyskytují poškození, jako např. praskliny, které mohou způsobit pronikání vody, je třeba je ošetřit vhodným způsobem.

Prach a jiné nečistoty mohou být odstraněny vysokotlakou vodou. Houby, řasy a lišejníky musí být odstraněny pomocí přípravku **Fungex** (použití viz. technické listy) a následného důkladného očištění.

Následující nátěrový systém aplikujte pouze pokud je povrch dokonale suchý.



TECHNICKÝ LIST

AQUAFIX

Použití

Aquafix je doporučeno aplikovat štětcem, ale dá se nanášet i stříkáním. Je v konzistenci vhodné pro aplikaci a nemusí být ředěn.

Aquafix je určen pouze pro impregnaci podkladu a neměl by být na něm téměř vidět.

Po ukončení práce je třeba neprodleně očistit použité nářadí vodou.

Poznámka

Je také možné naředit **Hydrofond** / **Hydroprim** přidáním $\pm 10\%$ **Aquafixu**. Přidáním deseti procent **Aquafixu** do **Hydroprimu** / **Hydrofondu** bude zvýšena jejich fixační a vazebná síla. Tato směs směs se také velmi snadno aplikuje.

Podmínky při nanášení

Neprovádějte aplikaci při teplotě nižší než 10°C a trvale zvýšené relativní vlhkosti vzduchu nad 85%.

Skladování

Minimálně 12 měsíců v originálním neotevřeném balení. Chraňte před mrazem.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.

Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

RNR : 6-09.08.04/RF-03-021/Aquafix