



TECHNICKÝ LIST

EPDM PRIMER

Popis a použití výrobku

EPDM Primer je jednosložková směs syntetických kaučuků na rozpouštědlovém základu, vynikající adhezí na EPDM fóliích .

Pojiva

Směs syntetických kaučuků.

Pigmenty

Anorganické pigmenty.

Barva

Bronzově až olivově zelená.

Stupeň lesku

Saténový.

Technické údaje

- **Hustota** : 0,9 kg/l
- **Obsah sušiny** : 18 (±2) váhových %
- **Teoretická vydatnost** : 8 až 10 m²/l
Praktická vydatnost může být velmi ovlivněna drsností a pórovitostí podkladu, tloušťkou nanášené vrstvy a ztrátami při aplikaci stříkáním.
- **Doba zasychání** : 30 minut až 2 hodiny, v závislosti na podmínkách
Přetíratelnost (Polyroofem Intermediate)
Po minimálně 2 hodinách a maximálně 24 hodinách. Pokud není během 24 hodin nanesena vrstva **Polyroofu Intermediate**, je nutno aplikovat novou vrstvu **EPDM Primeru**.
- **VOC hodnota** : 727 g/l (cat A/H <7250 g/l)

Předúprava podkladu

Důkladně EPDM fólii vyčistěte. Povrch musí být před aplikací **EPDM Primeru** čistý, suchý a odmaštěný.

Použití

Důkladně **EPDM Primer** promíchejte, všechny pigmenty usazené na dně rozmíchejte v disperzi tak, aby nátěr vykazoval jednotný barevný odstín.

Míchejte po dobu 5 minut a vždy po 15-20 minutách znovu.

Aplikujte válečkou se středně dlouhým syntetickým vlasem (12-15 mm).



TECHNICKÝ LIST

EPDM PRIMER

Podmínky při nanášení

Teplota při aplikaci musí být vždy vyšší než 12°C a relativní vlhkost vzduchu vyšší než 30% a nižší než 80%.

Skladovatelnost

12 měsíců v původním neotevřeném balení, skladovaném na suchém místě při teplotě pod 25°C.

Pokud je balení otevřeno, je nutno obsah spotřebovat do 3 týdnů.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.

Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

RNR : 0-17.03.10/RF-03-021/EPD Primer