



## TECHNICKÝ LIST

**PLASTOFIX****Popis a použití výrobku**

**Plastofix** je latexový nátěr pro vnitřní použití na bázi styrenakrylátových kopolymerů. Je dodáván ve vysoké viskozitě, je vodouředitelný a byl vyvinut pro dekorativní nátěry stěn. Je to velmi úsporný výrobek s vysokou kruvostí a odolností vůči detergentům.

**Pojiva**

Styrenakrylátové kopolymery.

**Pigmenty**

Oxid titaničitý (rutil) a aditiva.

**Barva**

Bílá a více než 8000 odstínů dosažitelných pomocí tónovacího systému.

**Lesk**

Mat.

**Technické údaje**

- Hustota : 1,71 ( $\pm$  0,05) g/cm<sup>3</sup>
- Obsah sušiny : 48 ( $\pm$  2) objemových %  
69 ( $\pm$  2) váhových %
- VOC : < 20 g/l
- Teoretická vydatnost : 8 m<sup>2</sup>/l pro 60  $\mu$ m  
Praktická vydatnost může být velmi ovlivněna drsností a pórovitostí podkladu, tloušťkou nanášené vrstvy a ztrátami při aplikaci stříkáním.
- Doba zasychání : na dotek : 30 minut  
vytvrzený : 2 hodiny  
přetíratelný : 4 hodiny

**Předúprava podkladu**

Podklad musí být čistý a dostatečně suchý. Případné poškození povrchu, jako jsou praskliny, které mohou mít za následek prosakování vody, je nutno ošetřit vhodným způsobem. Prach, drobné částičky a jiné nečistoty musí být odstraněny vysokotlakou stříkávací pistolí. Případný výskyt hub, řas a lišejníků odstraňte **Fungexem** (použití: viz technické listy) a následně povrch důkladně očistěte.

S aplikací nátěru vyčkejte, dokud nebude povrch úplně suchý.

Na nové minerální a porézní povrchy použijte penetrační přípravek **Aquafix** (použití: viz technické listy).



## TECHNICKÝ LIST

# PLASTOFIX

### Použití

**Plastofix** lze aplikovat štětcem nebo válečkem. První vrstvu nátěru naředte 30% vody z kohoutku a druhou vrstvu aplikujte neředěnou.

Pro aplikaci stříkáním se **Plastofix** ředí 10% vody.

Nářadí čistěte bezprostředně po použití tekoucí vodou.

### Podmínky při nanášení

**Plastofix** lze aplikovat na podklady s minimální teplotou 10°C a vzdušná vlhkost by neměla přesahovat 85%.

### Podmínky skladování

Minimálně 12 měsíců v originálním neotevřeném balení, skladováno při teplotě nad bodem mrazu.

*Aktuální verze technického listu je dostupná na: [www.libertpaints.be](http://www.libertpaints.be)*

#### **Odvolání:**

*Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.*

*Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.*

*Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.*

RNR : 4-04.10.05/RF-03-021/Plastofix