



TECHNICKÝ LIST

SILANE ADDITIVE**Popis a použití výrobku**

Silane Additive je přísada do nátěrových hmot **Cryltane AC Primer, Cryltane AC Satin** a **Miotane** k dosažení dobré přilnavosti těchto nátěrových hmot na skle a keramice.

Silane Additive lze použít pouze pro výše uvedené nátěrové hmoty (nelze použít pro **Mixtane** či jiné výrobky).

Pojiva

Sloučeniny organosilikátů.

Technické údaje

- **Hustota** : 1,07 ($\pm 0,03$) g/cm³

Použití

Doporučené množství je 1,5 objemových % (např.: přidejte 15 ml **Silane Additive** do 1 l **Cryltane AC Primer, Cryltane AC Satin** a **Miotane**). Po přidání **Silane Additive** do nátěrové hmoty je nutno nátěrovou hmotu zpracovat do 3 hodin. Po třech hodinách velmi rychle klesá její adheze. Pokud je nátěrová hmota smíchaná se **Silane Additive** déle než 3 hodiny, musí být zlikvidována. Láhev se **Silane Additive** otvírejte jen na dobu nutnou pro použití a po té ji dobře uzavřete, aby se zabránilo reakci se vzdušnou vlhkostí.

Skladovatelnost

Minimálně 1 rok v originálním, neotevřeném balení skladováno v suchém prostředí při teplotách mezi -20°C a +40°C.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.

Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

RNR : 1-24.08.06/RF-03-021/Silane Additive